

Lepidlo KL 2000

Dvousložkové neoprénové lepidlo obsahující neškodná rozpouštědla.
Je vhodné pro dřevěné rámy s natíraným či plastifikací upraveným povrchem.

Do lepidla KL 2000 se přidává tužidlo KL 2000 v množství 6 - 8 %.

Dobře rozmíchané lepidlo se nanáší štětcem tak, aby prostoupilo síťovinou až k povrchu rámu. Doba zaschnutí je 15 - 25 minut, pak je možno síto vyjmout z napínacího zařízení. Lepidlo se dá ředit speciálním ředidlem v množství 10 - 30 %, hlavně v případech lepení velmi hustých síťovin. V tomto případě je doba zpracovatelnosti asi 2 hodiny.

Lepidlo KL

Dvousložkové neoprénové lepidlo obsahující neškodná rozpouštědla.
Je vhodné pro všechny typy rámu.

Do lepidla KL se přidává KL v množství 6 - 8 %.

Dobře rozmíchané lepidlo se nanáší štětcem tak, aby prostoupilo